



Informacje o produkcie

Protectapeel Photocure to tymczasowa bezklejowa, zrywalna powłoka ochronna przeznaczona do ochrony szkła i nieporowatych powierzchni przed uszkodzeniami spowodowanymi przez: przetarcia, zaplamienie, rozlanie, wietrzenie, zarysowania, zachlapania. Powłoka utwardzana promieniowaniem UV wysycha po 1-2 sekundach tworząc twardą wodoodporną folię, która ochroni powierzchnie przez okres do 12 miesięcy.

NIE UŻYWAĆ NA POWIERZCHNIACH AKRYLOWYCH.

Rodzaj materiału: Akryl.

Kolor – transparentny.

Zdrowie i bezpieczeństwo - związek jest nietoksyczny i niepalny w stanie mokrym. Suche odpady foliowe można usuwać jako niskie zagrożenie dla środowiska.

Przechowywanie – przy dłuższym przechowywaniu temperatura nie powinno przekraczać 30°C. Aby ułatwić nakładanie, materiał można ogrzać do 45 ° C, nie używać grzejników taśmowych do podgrzewania materiału.

Do stosowania na powierzchniach - szkło i większość nieporowatych powierzchni (np. kamień)

Informacje o aplikacji

Zastosowanie - Szczegółowe instrukcje można znaleźć w WODAN lub u producenta.

Przed użyciem zawartość pojemnika dokładnie wymieszać. Należy uzyskać 100 mikronów minimalnej grubości mokrej warstwy co da 100 mikronów grubości suchej warstwy. Zbyt cienka warstwa może spowodować, że produkt będzie trudny do usunięcia. Używać wskaźnika grubości (dostępny u dystrybutora), aby zapewnić osiągnięcie minimalnej grubości mokrej warstwy. Zawsze należy przeprowadzić test na małej powierzchni.

Nanoszenie natryskowe - Aplikację natryskową można poprawić, ogrzewając materiał do 30°C. Zapewni to również lepsze wykończenie powierzchni.

Nakładanie wałkiem lub pędzlem - Nałożyć warstwę 100 mikronów co da 100 mikronów po wyschnięciu. Photocure utwardzi się natychmiast po wystawieniu na działanie lamp rtęciowych. Użyj lamp rtęciowych o mocy około 80 W/cm². Optymalna moc wyjściowa od 200 do 400 nm. Produkt wyschnie w przybliżeniu 1 sekundę pod lampami UV.

Czas schnięcia - natychmiast

Wydajność - około 10 m²/kg przy 100 mikronach mokrej powłoki.

Demontaż - Suchą folię można łatwo usunąć ręcznie.

Nie usuwać zamrożonej foli, ponieważ powłoka może być krucha.

Odporność na warunki zewnętrzne - Protectapeel Photocure jest odporna na warunki atmosferyczne do 12 miesięcy.

Czyszczenie narzędzi – Rozpuszczalnikami organicznymi. **NIE UŻYWAĆ WODY.**

Informacje techniczne:

Wytrzymałość na rozciąganie: >5MPa

Wydłużenie: >200%

Przyczepność: <1.0MPa

Lepkość: Nie dotyczy

Temperatura zapłonu: Nie dotyczy

Gęstość: 1.05 kg/l

Zawartość cząstek stałych: 100%

pH: 7-8

Maximum LZO: 40g/l

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE: **WODAN Materiały Budowlane sp. z o.o.**

www.wodanmb.pl e.mail: biuro@wodanmb.pl Tel. 662 055 001, 511 583 503