




PROTECTAPEEL
APPLY | PROTECT | PEEL

Boothstrip 4000



Informacje o produkcie

Protectapeel Boothstrip 4000 to tymczasowa biała, bezklejowa, zrywalna powłoka ochronna na bazie wody przeznaczona do ochrony ścian, podłóg i powierzchni roboczych w kabinie lakierniczej przed nadmiernym rozpylaniem i zanieczyszczeniem. Biała powłoka ochronna wytrzyma temperaturę 80° C i zapewnia powierzchnię odbijającą światło dla lepszych warunków pracy. Protectapeel Boothstrip 4000 można kilkakrotnie pokryć powłoką (kilka warstw), a następnie usunąć w czasie programu okresowej konserwacji kabiny lakierniczej.

Rodzaj materiału: Na bazie wody.

Kolor – biały. Na życzenie dostępne również transparentny do szkła.

Zdrowie i bezpieczeństwo - związek jest nietoksyczny i niepalny w stanie mokrym. Suche odpady foliowe można usuwać jako niskie zagrożenie dla środowiska.

Przechowywanie - Okres ważności 24 miesiące. Przechowywać w temperaturze od 5 ° C do 25 ° C.

NIE DOPUSZCZAĆ DO ZAMROŻENIA CIECZY.

Do stosowania w kabinach lakierniczych.

Informacje o aplikacji

Zastosowanie - Szczegółowe instrukcje można znaleźć w Przewodniku aplikacji Protectapeel. Przed użyciem zawartość pojemnika dokładnie wymieszać. Należy uzyskać 250 mikronów minimalnej grubości mokrej warstwy co da 75 mikronów grubości suchej warstwy. Zbyt cienka warstwa może spowodować, że produkt będzie trudny do usunięcia. Używać wskaźnika grubości (dostępny u dystrybutora), aby zapewnić osiągnięcie minimalnej grubości mokrej warstwy. Zawsze należy przeprowadzić test na małej powierzchni.

Nie nakładać w warunkach wilgotnych lub mroźnych.

Nanoszenie natryskowe - nanieść za pomocą grawitacyjnego pistoletu natryskowego, stosując dyszę w rozmiarze 3mm, dwie warstwy: 1 pozioma i 1 pionowa, aby uzyskać minimalną mokrą warstwę o grubości 250 mikronów (po wyschnięciu da to warstwę 75 mikronów).

Nanoszenie wałkiem - Nałożyć 2 warstwy, pierwsza cienka musi podeschnąć przed nałożeniem drugiej, aby osiągnąć minimalną grubość 250 mikronów co da 75 mikronów po wyschnięciu.

Czas schnięcia - przy 250 mikronach mokrej powłoki pyłosucha po około 140 minutach w temperaturze pokojowej. Czas schnięcia można skrócić przy zastosowaniu ciepłego nawiewu powietrza i zwiększeniu temperatury powierzchni do maksymalnie 50 ° C.

Wydajność - około 4 m²/ kg przy 250 mikronach mokrej powłoki.

Demontaż - Suchą folię można łatwo usunąć zarówno ręcznie, jak i za pomocą wody pod ciśnieniem.

Nie usuwać zamrożonej foli, ponieważ powłoka może być krucha.

Odporność na warunki zewnętrzne - Protectapeel Boothstrip 4000 jest wyłącznie do nanoszenia wewnątrz do 12 miesięcy

Czyszczenie narzędzi – używane narzędzia i sprzęt oczyścić natychmiast wodą.

Naprawa uszkodzeń - Jeśli powłoka ochronna uszkodzi się, naprawić ją nakładając nową na lub pod starą.

Informacje techniczne:

Wytrzymałość na rozciąganie: >10MPa

Wydłużenie: >1000%

Przyczepność: <1.0MPa

Łepkość: 4000 ±500 cP w 20°C

Temperatura zapłonu: Nie dotyczy

Gęstość: 1.09 kg/l

Zawartość cząsteczek stałych: 32±2%

pH: 7-8

Maximum LZO: 0g/l



WODAN
MATERIAŁY BUDOWLANE

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE: **WODAN Materiały Budowlane sp. z o.o.**
www.wodanpolska.pl e.mail: biuro@wodanpolska.pl Tel. 662 055 001, 511 583 503

